

フロアサイン・装飾用

メディア／屋外の凹凸路面や粗面に施工可能

屋外中期

GIY-9105 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 強粘着／ゴム系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外中期

屋外短中期

GIY-91H5 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 強粘着／アクリル系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外短中期

屋外短期・屋内

GIY-91R5 PVC / アルミ

基材厚 130 μ m

サイズ 1,280mm×30m

粘着 中粘再剥離／アクリル系

PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外短期

ラミネート

擦過性・防汚性により優れたフロア用ラミネート

GFL-1098 特殊PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

特殊PVC エンボスマット 紙セパ

屋外フロア用ラミネートのスタンダード品

GFL-0098 特殊PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

特殊PVC エンボスマット 紙セパ

NEW 屋外短期・屋内で使用可能なフロア用ラミネート

GFL-0088 PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

メディア／屋内

糊残りがしにくく、短期用途に最適な平滑面用

GIY-11H5/11R5

P.21 屋外サイン・広告に規格・チップ見本があります。

GSP-13S

P.36 合成紙に規格・チップ見本があります。

ラミネート

屋内用のフロア用ラミネート

GFL-0028 PVC

基材厚 200 μ m

サイズ 1,250mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

GEL-0018 PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,330mm×30m

PVC エンボスマット 紙セパ

フロアサイン向け 施工用プライマー
FMP-4300

- ・フロアサインの施工に最適な合成ゴム系プライマー
- ・原液のまま塗布することが可能



主成分	特殊合成ゴム	使用法	
容量	1Kg(缶入)	色	黄褐色半透明
参考塗布量	3～5㎡/kg(下地により差があります)		
適応素材	アスファルト、コンクリート、モルタル、石材、木材等		

フロア用ラミネートフィルム 特性値

品番	C.S.R値 (滑り抵抗係数) *1		耐摩耗性 *2
	清掃 乾燥状態	水+ダスト 散布状態	摩耗量 (mg)
GFL-1098	0.81	0.52	26.7
GFL-0098	0.72	0.50	37.3
GFL-0088	0.95	0.48	51.0
GFL-0028	0.95	0.48	51.7
GEL-0018	1.09	0.58	48.6

※ 上記数値は弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。

*1) JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)

*2) 摩耗輪CS10 9.8N 60rpm 3000 回転後

保管上の注意点や適応する下地について等、詳細は当社担当営業までお問い合わせください。