

ガラス装飾シート

ダペシート®







1



2



3

- 1 HCF-23 グラシア
- 2 HCT-12 スーパーマット
- 3 HCF-03 ブラウンミスト

# Decoration Series    デコレーションシリーズ   （ガラス装飾シート）

■仕様

| 品番     | 呼称        | 素材 | サイズ                   |
|--------|-----------|----|-----------------------|
| HCF-01 | クリアーサンド   | 塩ビ | 920mm×20m／1,200mm×20m |
| HCF-02 | クリアーミスト   | 塩ビ | 920mm×20m／1,200mm×20m |
| HCF-03 | ブラウンミスト   | 塩ビ | 920mm×20m             |
| HCF-04 | グレーミスト    | 塩ビ | 920mm×20m             |
| HCF-05 | 和紙        | 塩ビ | 1,250mm×30m           |
| HCF-06 | クリスタルカーボン | 塩ビ | 1,250mm×30m           |
| HCF-08 | ブラッシュ     | 塩ビ | 1,250mm×30m           |
| HCF-21 | スパンコール    | 塩ビ | 1,250mm×30m           |
| HCF-22 | ダイス       | 塩ビ | 1,250mm×30m           |
| HCF-23 | グラシア      | 塩ビ | 1,250mm×30m           |

（ご注意）

※タペシートデコレーションシリーズは、内貼り専用のウインドーフィルムです。

ガラス以外での使用、外貼りでの使用は避けてください。

※製品ロットにより色調などの外観が異なる場合がありますので、隣接して使用する場合は同一ロット品を使用してください。

※タペシートの一部製品は印刷品につきジョイント施工の際、ピッチがずれる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※HCT-11は印刷品のため、表面を傷つけないようにご注意ください。

| 品番     | 呼称      | 素材  | サイズ         |
|--------|---------|-----|-------------|
| HCT-11 | ホワイトマット | PET | 970mm×30m   |
| HCT-12 | スーパーマット | PET | 1,250mm×30m |
| HCT-13 | マット     | PET | 1,250mm×30m |

HCTシリーズにはガラス飛散防止効果があります。

# Amenity Series    アメニティーシリーズ   （機能性ウインドーフィルム）

■仕様

| 品番     | 素材  | サイズ                   |
|--------|-----|-----------------------|
| WFT-01 | PET | 970mm×30m／1,250mm×30m |
| WFT-02 | PET | 970mm×30m／1,250mm×30m |
| WFT-03 | PET | 970mm×30m／1,250mm×30m |
| WFT-04 | PET | 1,250mm×30m           |

特徴

WFT-01…… 透明飛散防止タイプのスタンダード品。干渉縞を低減したハードコートを採用しています。

WFT-02…… 外貼りが可能な透明飛散防止タイプです。

WFT-03…… 高い可視光線透過率を維持しつつ、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットします。

WFT-04…… 日射調整効果と高い電波透過性を兼ね備えます。

飛散防止

…… 地震などの災害時や、物体がガラスに衝突して割れた場合のガラス片の飛散を低減し、二次災害の対策にも有効です。

紫外線カット

…… 人体に有害な紫外線を99%以上カットし、室内調度品などの退色防止に役立ちます。

日射調整

…… 太陽光の日射エネルギーの室内流入を防ぎます。

ハードコート

…… フィルム表面の特殊コーティング処理により、清掃などによる“擦り傷”を低減します。

光学的性能

| 品番     | フィルム厚み<br>(μm) | 可視光線    |         | 紫外線透過率<br>(%) | 日射      |         |         | 遮蔽係数 | 熱貫流率<br>W/m²K | 日射熱<br>取得率 |
|--------|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|------|---------------|------------|
|        |                | 透過率 (%) | 反射率 (%) |               | 透過率 (%) | 反射率 (%) | 吸収率 (%) |      |               |            |
| WFT-01 | 77             | 89      | 10      | <1            | 82      | 8       | 10      | 0.97 | 6.0           | 0.85       |
| WFT-02 | 75             | 89      | 10      | <1            | 82      | 8       | 10      | 0.97 | 6.0           | 0.85       |
| WFT-03 | 78             | 86      | 9       | <1            | 65      | 8       | 27      | 0.85 | 5.8           | 0.75       |
| WFT-04 | 104            | 74      | 10      | <1            | 47      | 13      | 40      | 0.68 | 5.8           | 0.60       |

【可視光線】      太陽光線のうち、人間の目に見える波長領域380nm～780nmの光。  
太陽エネルギーの約45%を占めています。この可視光線の透過率を維持することで、ガラスの透明性・採光性は保たれます。

【紫外線】      太陽光線のうち、人間の目には見えない波長領域300nm～380nmの光。  
人体への悪影響や、室内調度品の退色などの原因となります。

【遮蔽係数】      3mmフロートガラスを1.00とした場合、これにウインドーフィルムを貼付した場合に室内に入り込む日射量の割合を示した値。  
この値が小さいほど日射熱の室内への侵入が少ないことを示します。

【熱貫流率】      3mmフロートガラスにフィルムを貼付した場合の断熱性能を表しており、ガラスの両側の温度差を1℃とした場合、ガラス1m<sup>2</sup>について1時間当たり何キロカロリーの熱が伝わるかを示した値 (単位:W/m²K)。この値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が優れているといえます。

【日射熱取得率】      3mmフロートガラスに入射する日射を1.00とした場合、これにウインドーフィルムを貼付した場合に室内に流入する熱量 (直接透過と室内側再放射の和) の割合を示した値。この値が小さいほど日射熱の室内への侵入が少ないことを示します。

（ご注意）

※製品ロットにより色調などの外観が異なる場合がありますので、隣接して使用する場合は同一ロット品を使用してください。

※窓ガラスにウインドーフィルムを貼ると、ガラスの温度が上昇し割れる（熱割れする）ことがあります。熱割れが生じる条件は、ガラスの種類やガラス窓の方位などにより異なります。事前にお問い合わせください。

※施工完了後、ガラスとフィルムの間にわずかに残った施工液が水泡として現れたり、フィルム面が一時白濁することがあります。この現象は、水分が水蒸気化して徐々に抜けてきれいになりますが、日当たりの悪い場所、気温の低い場合、多湿の場合などはある程度日数が掛かることがあります。

※室内蛍光灯や太陽の反射光によってフィルム面に虹色の干渉縞が見えることがあります。これは、ハードコートのような薄膜を塗布することによって、対応する波長の光が強め合うために起こる現象です。あらかじめご了承ください。

※数値は実測値であり、保証値ではありません。

# Decoration Series

デコレーションシリーズ  
(ガラス装飾シート)

透明ガラスに貼るだけで美しいすりガラス調や装飾ガラス調に変身。  
明るい光を確保しつつ、目隠しされた落ち着いた空間が生まれます。



HCF-01 クリアーサンド



HCF-02 クリアーミスト



HCF-03 ブラウンミスト



HCF-04 グレーミスト



HCF-05 和紙



HCF-06 クリスタルカーボン



HCF-08 ブラッシュ



HCF-21 スパンコール



HCF-22 ダイス



HCF-23 グラシア

HCF-21、HCF-22、HCF-23は、パロアのニューエンボスパターン (PSEシリーズ) と共柄のデクスターです。



HCT-11 ホワイトマット



HCT-12 スーパーマット



HCT-13 マット

# Amenity Series

アメニティーシリーズ  
(機能性ウインドーフィルム)

窓ガラスに貼るだけでさまざまな機能性を発揮する建築用ウインドーフィルムです。  
ガラス破損時の破片の飛散防止効果、日射熱をカットすることによる省エネルギー効果、UVカット効果など、快適で安全な空間を生み出す素材として建物や施設のグレードアップに大きく貢献します。



|        |                          |        |                       |        |                                  |        |                                  |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| WFT-01 | 飛散防止<br>紫外線カット<br>ハードコート | WFT-02 | 飛散防止<br>紫外線カット<br>外貼り | WFT-03 | 飛散防止<br>紫外線カット<br>日射調整<br>ハードコート | WFT-04 | 飛散防止<br>紫外線カット<br>日射調整<br>ハードコート |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|



デジタルプリントを用いることで、ウインドー装飾に多彩なデザイン・表現が可能です


デジタルプリントウインドーフィルム

# WINTERIOR

ウインテリア

専用透明フィルムにフルカラー、白色インクで出力。  
グラフィック表現に優れたビジュアル性と、ガラス飛散防止、UVカット、  
省エネなど、美しさと機能を両立させたウインドーフィルムです。

| 【規格】  |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 画像有効幅 | 1,010mm幅 (ウインテリアTT/熱転写)           |
|       | 1,180mm幅 (ウインテリアG-IJ/ノフトソルベントインク) |
|       | 1,500mm幅 (ウインテリアU-IJ/UVインク)       |
| 長さ    | 1m以上                              |



Designed by **Visualmarking.com**  
<http://www.visualmarking.com>

約300種類ものデザインコンテンツの中から、お好みのデザインをセレクトし、プリントすることが可能です。


屋内ウインドー装飾用 すりガラス調フィルム

# GLASS TExX™

グラステックス

専用透明フィルムにサンドブラストインクで出力する  
すりガラス調の屋内用ウインドー装飾フィルムです。  
きめ細やかなデザインやグラデーション表現など、  
透過する光を和らげ上品な空間を演出します。

| 【規格】  |                   |
|-------|-------------------|
| 画像有効幅 | 1,210mm幅～1,520mm幅 |
| 長さ    | 1m以上              |



シースルーグラフィックス™

# contraVision® ORS™

専用透明フィルムにUVインクで出力するシースルーグラフィックスです。  
1枚の透明フィルムに最大で7層の積層印刷をすることが可能で、  
表裏で異なるデザインを表現でき、インパクトのある視覚効果を演出します。

| 【規格】  |                   |
|-------|-------------------|
| 画像有効幅 | 1,210mm幅～1,520mm幅 |
| 長さ    | 1m以上              |

環境(昼・夜)の違いでビジュアルの見え方が変わります



奥も手前も明るいときの見え方(昼)

奥が暗く手前が明るいときの見え方(夜)

奥が明るく手前が暗いときの見え方(夜)

\*Contra Vision® ORS™はContra Vision Ltd.の登録商標です。

※各製品ともに別途カタログをご用意しています。詳細はお問い合わせください。

製造元



**リンテック株式会社** 建装材営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2 興和飯田橋ビル

TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755

販売元



**リンテックサインシステム株式会社**

お問い合わせは、IS営業部 TEL.(03)5721-4912  
FAX.(03)5721-4920

●本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

<http://www.sign-japan.com/>

●支店・営業所

大阪支店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 4F  
札幌営業所 〒065-0017 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16  
仙台営業所 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20  
名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16  
福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3

TEL.(06)6539-3101 FAX.(06)6531-5613  
TEL.(011)785-1341 FAX.(011)785-1146  
TEL.(022)208-5380 FAX.(022)208-5381  
TEL.(052)955-6900 FAX.(052)951-1113  
TEL.(092)286-1774 FAX.(092)713-7222

1711-DA01H0103