

お役立ち主義

車内外装用ラッピングフィルム

ヴェラップス® PREMIUM

Vewraps

リアルな質感を再現！ 高級感を演出する カーラッピング用テクスチャーシート

- 意匠性を再現しながら耐候性、耐久性を兼ね備えた耐候塩ビフィルムの採用で、屋外使用が可能
- 柔軟性のあるフィルムは優れた曲面追従性を発揮



レザータイプ




VLB102 アマゾンブラック




VL1154 アマゾンレッド




VLB402 オリノコブラック




VL1454 オリノコレッド



VL1254 サバンナレッド



VL0302 ツンドラブラック




VL0352 ツンドラブラウン



VL0370 ツンドラキャメル



VL0350 ツンドラベージュ



VL0315 ツンドラパールホワイト



VL0902 スネーク

バリアミータイプ



VA0202 バリアミーブラック




VA0259 バリアミーグリーン

フロックタイプ




VFB080 フロックブラック



VFB081 フロックマリン


カーボンタイプ



VCB080 カーボンブラック




VCG081 カーボングレー




VCM902 マットブラック


マットタイプ



VFB082 フロックグリーン



VFB083 フロックボルドー



VFB084 フロックオーバーージュ



ご使用に当たって

使用上の注意

- 本製品は強粘着タイプの粘着剤を使用しているため、剥離作業などでのり残りが発生する場合があります。
- 貼り付けの際、車体に傷、へこみなどがあると貼り付け後に目立つことがあるため、事前に確認のうえご使用ください。
- 貼り付け面の塗装が劣化・老化や補修塗装、または極端にぜいじょな表面強度の場合は、剥離作業時に表面を破壊したり、損傷する場合がありますので、必ず事前に貼り付け面の状態を確認してからご使用ください。
- ガラスコーティング剤や特殊コーティング剤などは本製品の表面状態を損なう、もしくは貼り付けができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- さびや汚れがひどい場合は、貼り付けができない場合があります。
- 汚れについては、貼り付け前にほこりや油分を除去し、中性洗剤やIPA(イソプロピルアルコール)などで洗浄することをお勧めします。

施工について

- 貼り付けは本製品と塗装面の間にほこりや鉄粉が入らないような屋内の施設で行うことをお勧めします。
- 圧着ムラのないように、貼り付けてください。圧着ムラがある場合は、施工後に太陽などの熱で、気泡による膨れが生じる場合があります。
- 本製品を三次曲面や極端な凹凸面に貼り付ける場合は、工業用ドライヤーなどで軽く熱を当てながら、表面状態を確認し、少しずつ伸長して貼り付けてください。また、極端に伸長して貼り付けた場合、端部からはがれが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 工業用ドライヤーを使用する場合、長時間に高熱を当てるとエンボス模様が消失する場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は、長時間のガソリンの浸漬や接触、または高濃度の溶剤(トルエン、キシレン、エチルベンゼンなど)に対する耐性は有していません。
- 本製品の表面にライターなどの火炎を当てた場合は、表面が損傷しますのでご注意ください。

●仕様・耐用年数

タイプ	品番	色名	サイズ (mm幅×m巻)	厚み (μm)	基材	粘着剤	屋外耐候年数	
							屋外垂直掲示 貼り付け時	屋外水平面・ 高熱のボンネット 貼り付け時
レザータイプ	VLB102	アマゾンブラック	1,370×25	220	塩ビ フィルム	強粘着	約3年	約1~2年
	VL1154	アマゾンレッド						
	VLB402	オリノコブラック						
	VL1454	オリノコレッド						
	New VL0902	スネーク	1,525×25	190				
	VL0302	ツンドラブラック	1,525×25	220				
	VL0352	ツンドラブラウン						
	VL0370	ツンドラキャメル						
	VL0350	ツンドラベージュ						
VL0315	ツンドラパールホワイト							
バリアミータイプ	VA0202	バリアミーブラック	1,525×25	130				
	VA0259	バリアミーグリーン						
カーボンタイプ	VCB080	カーボンブラック	1,525×25	145				
	VCG081	カーボングレー						
マットタイプ	VCM902	マットブラック	1,525×25	90				
フロックタイプ	VFB080	フロックブラック	1,525×20	665	6か月~ 約1年※	6か月※		
	New VFB081	フロックマリン						
	New VFB082	フロックグリーン						
	New VFB083	フロックボルドー						
	New VFB084	フロックオーベージュ						

耐候年数はいずれも目安値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる可能性があります。 ※VFB080の屋外耐候年数については評価試験中です。

メンテナンスについて

- 洗浄の際は、表面に付着した土砂などを水洗いし、その後に表面を軽くふき取ってください。
- 本製品を貼り付け後の清掃は中性洗剤、および研磨剤を含まない自動車用洗剤などをご使用ください。
- 本製品を貼り付け後にワックスなどのコーティング剤を使用した場合、フィルム表面に固形分が残留し、外観を損なう場合があります。
- コーティング加工を施した塗装面に本製品を貼り付けた場合、はがす際にコーティング塗膜を傷つける場合があります。
- 本製品の剥離後に、のり残りが発生した場合は、剥離後の貼り付け面をIPA(イソプロピルアルコール)などで清掃してください。

免責事項

以下の事項については責任を負いかねます。

- 本製品に応力や外力が加わったことによる不具合、または改造やメンテナンスによる人為的な外部要因による不具合が発生した場合。
- 事故や破損を原因とする不可抗力による不具合。
- 有機溶剤、その他薬品の使用による不具合。
- 本製品の使用によって生じたあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

その他

- 本カタログの掲載内容は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 品質には万全を期していますが、万が一問題が生じた場合は直ちに当社営業に「品番」と「ロット番号」をご連絡ください。



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、IS営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

●本社	〒153-0061	東京都目黒区中目黒 2-1-27			http://www.sign-japan.com/
●支店・営業所					
大阪支店	〒550-0013	大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 4F	TEL.(06)6539-3101	FAX.(06)6531-5611	
札幌営業所	〒065-0017	北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16	TEL.(011)785-1341	FAX.(011)785-1146	
仙台営業所	〒982-0003	宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20	TEL.(022)208-5380	FAX.(022)208-5381	
名古屋営業所	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16	TEL.(052)955-6900	FAX.(052)951-1113	
福岡営業所	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3	TEL.(092)286-1774	FAX.(092)713-7222	