

お役立ち主義

ヴェラップス[®] シリーズ


Vewraps




車内外装用ラッピングフィルム
「ヴェラップス」に新製品が登場!

ヴェラップス[®] Carbon

Vewraps



BKB-03



BKB-04

カーボン柄でリアルな質感の車の内外装用ラッピングフィルム

- 特徴
- リアルな質感と落ち着いた光沢
 - 幅広く曲面への施工も容易

製品仕様

品番	色名	サイズ(mm幅×m巻)	基材	厚み(μm)	粘着剤
BKB-03	ブラック	1,520×30	塩ビ	230	強粘着
BKB-04	シルバーメタリック				

ヴェラップス[®]

Vewraps



VMG-6666



VML-5038

環境に優しいアクリル素材を使用した非塩ビフィルムシリーズ

- 特徴
- 環境への負荷が少ないインクとの組み合わせで環境に優しい車体装飾が可能
 - 二次・三次曲面への施工に優れた曲面追従性を発揮


製品仕様

	品番	サイズ(mm幅×m巻)	基材	色(風合い)	厚み(μm)	粘着剤
メディア	VMG-6666	1,370×15	アクリル	白グロス	50	強粘着グレー
ラミネート	VML-5038	1,400×20	アクリル	グロス	30	—

MG = Mother Green

ヴェラップス[®] PVC

Vewraps



VPG-1ZE5



VML-5038

エア抜け性のよい易施工タイプの塩ビフィルムシリーズ


- 特徴
- エア抜き溝によるスピード施工が可能な易施工タイプ
 - 二次・三次曲面への施工に優れた曲面追従性を発揮

製品仕様

	品番	サイズ(mm幅×m巻)	基材	色(風合い)	厚み(μm)	粘着剤
メディア	VPG-1ZE5	1,370×15	塩ビ	白グロス	80	強粘着グレー
ラミネート	VML-5038	1,400×20	アクリル	グロス	30	—

ヴェラップス[®] プロテクト

Vewraps



VMP-810

塗装面の保護や車体の傷つきを防止するプロテクトフィルム

- 特徴
- 耐候性、耐磨耗性に優れ、塗装面の保護に効果的
 - 走行中の飛び石による傷つきを防止する耐チップング性

製品仕様

	品番	サイズ(mm幅×m巻)	基材	厚み(μm)	粘着剤
ラミネート	VMP-810	960×10	ウレタン	150	強粘着



ヴェラップス シリーズ ご使用に当たって

使用上の注意

- 本製品は強粘着タイプの粘着剤を使用しているため、剥離作業などで残り残りが発生することがあります。
- 本製品の剥離後に、残り残りが発生した場合は、剥離後の貼付面をIPA(イソプロピルアルコール)などで清掃してください。
- 貼付面の塗装が劣化・老化していたり、極端にぜいじゃくな表面強度の場合は、剥離作業時に表面を破壊したり、損傷する場合がありますので、必ず事前に貼付面の状態を確認してからご使用ください。

ヴェラップス Carbon

- 本製品を三次曲面や極端な凹凸面に貼りつける場合は、工業用ドライヤーなどを軽く当てながら、表面状態を確認して少しずつ伸長して貼りつけてください。
- ドライヤーを使用する場合に、長時間表面を高熱を当てるとエンボス模様が消失することがありますのでご注意ください。
- 本製品の耐ガンソリン性は確認済みですが、長時間の浸漬や接触など、または高濃度の溶剤(トルエン・キシレン・エチルベンゼンなど)に対する耐性は有しておりませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品の表面にライターなどの火炎を当てた場合は、表面が損傷しますのでご注意ください。
- 本製品を貼付後に固形ワックスなどを厚めに塗りますとエンボス模様を損なう場合がありますのでご注意ください。
- 耐候年数について
屋外垂直掲示貼りつけ時:1~3年程度
屋外水平面や高熱のボンネット貼りつけ時:1~2年程度
車の内装や家具・什器など装飾用として:3~5年程度
(耐候年数はいずれも目安値であり、保証値ではありません)

ヴェラップス MG / ヴェラップス PVC

- フィルムの表面は直接手で触れないように注意してください。インクの定着不良などの原因になる場合があります。また、メディア表面の清掃は軽くからぶきしてください。
- プリンタの種類やインクおよびRIPによって印字に差が出る場合があります。事前にご確認のうえ、ご使用願います。
- インクが完全に乾燥するまでは施工およびラミネート加工などの後加工は行わないでください。
- 十分に乾燥させるためにも、印字面はできる限り空気に触れやすい状態にし、必要に応じて送風などされることをお勧めします。
- 強度を必要とする用途の場合は、実験などにより事前に安全の確認を行ってください。
- 静電気の影響で塩ビの表面張力が変化し、印刷斑が発生する場合がありますので、プリンタはアースを取ってご使用ください。
- ヴェラップスMG(VMG-6666)を水貼り施工する場合は、温度・湿度条件によって、被着面と粘着面の残留水分が抜けにくくなり、十分な接着力が得られず、浮きやはがれが発生する場合がありますので、施工には十分ご注意ください。
- ヴェラップスPVC(VPG-1ZE5)は、水貼り施工はお避けください。
- フィルムは紙芯に巻いた状態で、PE袋に入れて宙吊りにして保管してください。
- 湿気や直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で保管し、開封後はできるだけ早めにお使いください。
- プリンタにセットした状態で保管しますと、フィルムのカールやホコリの付着によりプリンタの故障の原因になりますのでご注意ください。

メンテナンスについて

- 本製品を貼付後の清掃は中性洗剤、および通常の自動車用洗剤などをご使用ください。
- ガラスコーティング剤や特殊コーティング剤などは本製品の表面状態を損なう場合がありますのでご注意ください。

その他

- 本カタログの掲載内容は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 万が一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみ代替提供させていただきます。そのほかの負担(出力製品代、施工代など)は負いかねますのでご容赦くださいますようお願いいたします。
- 当社における印字テスト(VMG-6666・VPG-1ZE5)は実施済みですが、すべての出力条件において印字が可能であることをお約束するものではありません。
- 品質には万全を期していますが、万が一問題が生じた場合は直ちに当社営業に「品番」と「ロット番号」をご連絡ください。

免責事項

以下の事項については責任を負いかねます。

- お客様の加工によって生じたプリンタやメディアの不具合。
- 施工後に生じた貼りつけ下地、プリンタおよびメディアの不具合。
- 当社が推奨するメディアとラミネートフィルムの組み合わせ以外による加工後の不具合。
- お客様が作画されたメディアの耐候性。
- お客様が作画されたメディアに関する印刷画質。



リンテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、シート営業部 TEL.(03)5721-4912
FAX.(03)5721-4920

<http://www.sign-japan.com/>

- | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ●本社 | 〒153-0061 | 東京都目黒区中目黒 2-1-27 | | |
| ●支店・営業所 | | | | |
| 大阪支店 | 〒550-0013 | 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 4F | TEL.(06)6539-3101 | FAX.(06)6531-5611 |
| 札幌営業所 | 〒065-0017 | 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16 | TEL.(011)785-1341 | FAX.(011)785-1146 |
| 仙台営業所 | 〒982-0003 | 宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20 | TEL.(022)208-5380 | FAX.(022)208-5381 |
| 名古屋営業所 | 〒460-0002 | 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16 | TEL.(052)955-6900 | FAX.(052)951-1113 |
| 福岡営業所 | 〒810-0074 | 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3 | TEL.(092)286-1774 | FAX.(092)713-7222 |