

お客様 各位

リンテック株式会社
産業工材事業部門

原材料変更のご連絡

拝啓 貴社益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて長年ご愛顧いただいております弊社下記製品でございますが、使用しております表面基材をより安定して調達することを目的に変更することいたしましたので、下記の通りご案内いたします。
貴社ならびにお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、原材料の変更についてご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

—記—

- 対象製品：タックペイント BS シリーズ
- 変更点：表面基材と粘着剤及び剥離紙の変更
*剥離紙については、無溶剤シリコンタイプの環境配慮型剥離紙へ変更
- 変更時期：現在庫が無くなり次第、順次切替予定 2025年12月ごろ
(対象製品の販売数量により前後いたします)
- RoHS 指令：原材料に RoHS 指令物質の意図的使用無し
- 物性比較：下記、比較表をご参考ください。

・物性比較表

〈実測値〉

項目		TBS02		TBS03		
		変更品	従来品	変更品	従来品	
基材物性	基材厚み*1 (μm)	107	116	103	106	
	引張強度 (N/25mm)	MD	53.2	74.7	64.7	77.0
		CD	50.3	62.9	62.8	69.6
	伸び(%)	MD	186.4	230.8	232.0	227.2
CD		183.4	237.8	227.2	257.0	
粘着力	貼付 30 分後 (N/25mm)	17.0	19.3	17.3	23.8	
	貼付 24 時間 (N/25mm)	20.4	24.0	21.5	29.9	
保持力 (秒) NC:ズレなし		70000 NC	70000 NC	70000 NC	70000 NC	
加熱収縮 (%) [80°C × 48時間]	MD	0.19	-0.02	-0.23	0.02	
	CD	-0.03	-0.04	-0.07	0.12	
耐候性		既存品同等	—	既存品同等	—	
耐熱性[80°C × 168時間]		既存品同等	—	既存品同等	—	
耐水性[23°C × 168時間]		既存品同等	—	既存品同等	—	
剥離力	0.3m/min (mN/50mm)	132	149	135	139	
	10m/min (mN/50mm)	390	360	370	410	

*1 基材と粘着剤を含む。

- ・既存品同等については、当社判断によるものです。
- ・上記値は実測値であり、性能や品質を保証するものではありません。予めご了承願います。
- ・ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。