



# Graphical 物性データ

## GSL-6248

(製品コード: 4SG62483C0)

### 特徴

- ・屋外での使用に適したラミネートフィルムです。
- ・ラミネートすることで出力面を保護し、耐久性や美観を高めます。
- ・耐候性や耐薬品性に優れたフッ素フィルムのため、屋外で長期間の使用に適したラミネートフィルムです。
- ・フッ素フィルムのため汚れが付着しづらく、また付着しても清掃により容易に拭き取ることが可能です。
- ・RoHS2に対応しています。

### 用途

屋外長期サイン用

### 規格

1,380mm × 30m巻

### 製品構成

|     |        |                   |
|-----|--------|-------------------|
| 基材  | フッ素    | 30 $\mu$ m/透明/マット |
| 粘着剤 | アクリル系  | 強粘着/透明            |
| 剝離材 | ポリエステル | 高平滑               |

### 特性値

| 試験項目         | 単位     | 実測値      | 被着体   |
|--------------|--------|----------|-------|
| 貼付 24 時間後粘着力 | N/25mm | 19       | ステンレス |
| 保持力          | 秒      | NC 30000 | ステンレス |

※NC:ズレなし

### フィルム特性値

| 試験項目             |    | 実測値  |
|------------------|----|------|
| 破断強度<br>(N/15mm) | MD | 17.5 |
|                  | CD | 12.8 |
| 破断伸度<br>(%)      | MD | 170  |
|                  | CD | 55   |

### 光学特性

| 項目      | 単位 | 実測値  |
|---------|----|------|
| 紫外線透過率  | %  | 3.8  |
| 可視光線透過率 | %  | 87.3 |

- \* 本資料に記載されている数値等は、弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。
- \* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- \* 本書は、本製品に関する製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- \* 製品の仕様および外観は予告なく変更させていただくことがあります。

お問い合わせ先

リンテックサインシステム株式会社 本社営業部

TEL:(03)5721-4912 FAX:(03)5721-4920

作成日: 2024 年 7 月 1 日